



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Teeristi, Sõreste küla, Kanepi vald  
63121 PÕLVAMAA

02.09.2020

**Katseprotokoll N° 798/20**

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutiseplaatide kulumiskindluse määramine, **Tallinna tehas**.

Proovi kirjeldus: Betoonist **sillutiseplaadid** nimimõõtmetega **300x300x60** mm, 2 tk.

Toodud laborisse 11.08.2020 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1339 "Betoonist sillutiseplaadid. Nõuded ja katsemeetodid."  
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmine laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Tabel 1: Betoonist sillutiseplaatide kulumiskindlus

Sillutiseplaadi tähistus	Katseta- mise kuupäev	Soone pikkus plaadi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	plaadi keskmine	2 plaadi keskmine	
<b>Sillutiseplaadid</b> <b>300x300x60</b> mm	1	01.09.20	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	2		18,5	18,5	18,5	18,5	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutiseplaatide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg  
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.