



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

07.02.2024

Katseprotokoll N° 73/24

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutisekivide kulumiskindluse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutisekivid 200x100x60 mm, toodetud 08.01.24 – 3 tk.

Toodud laborisse 06.02.2024 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1338 “Betoonist sillutisekivid”. Nõuded ja katsemeetodid.”
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmine laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Kivi tähistus	Katseta- mise kuupäev	Soone pikkus kivi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	kivi keskmine	3 kivi keskmine	
Sillutisekivi	4	07.02.24	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
08.01.24	5		19,0	19,0	19,0	19,0	
200x100x60 mm	6		18,5	18,5	18,5	18,5	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutisekivide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Hain
Labori juhataja

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.