



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

17.12.2024

Katseprotokoll N° 1182/24

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutisekivide kulumiskindluse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutisekivid 200x100x60 mm, toodetud 19.11.24 – 3 tk.

Toodud laborisse 20.11.2024 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1338 “Betoonist sillutisekivid”. Nõuded ja katsemeetodid.”
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmine laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Kivi tähistus	Katseta- mise kuupäev	Soone pikkus kivi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	kivi keskmine	3 kivi keskmine	
Sillutisekivi	2	17.12.24	16,5	17,0	16,5	16,5	16,5
19.11.24	3		17,0	17,0	17,0	17,0	
200x100x60 mm	8		16,5	16,5	17,0	16,5	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutisekivide kohta.

Katsetas: Jüri Hmelnitski, ehitusinsener

Katseprotokoll: Tiina Hain, teadur (allkirjastatud digitaalselt)

Katseprotokolli on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.